

663

Colle pour moquette d'extérieur

Convient à la pose de moquette d'intérieur/extérieur à l'extérieur uniquement.

- Résistant à l'eau après 5 jours
- L'excellente adhérence initiale réduit le roulement des bords
- Aucun temps ouvert requis
- Pour les poses immédiates
- Long temps d'emploi
- Pour les poses de grandes dimensions
- Excellente intégrité de liage
- Pour les poses permanentes
- Peut être aisément appliqué avec une truelle
- Facile à utiliser, facile à travailler



Truelle avec entaille en U P= 2,3 mm (3/32 po),
L= 3,1 mm (1/8 po), E= 3,1 mm (1/8 po)

Moquette à dos lisse

108 à 126 pi²/gal
27 à 31,5 pi²/pinte
2,5 à 7 m²/l



Truelle à dents en V P= 3,1 mm (1/8 po),
L= 3,1 mm (1/8 po), A= 1,5 mm (1/16 po)

Moquette à dos rugueux et toutes poses sur de l'asphalte rugueux et sur le béton extrêmement poreux ou rugueux

54 à 72 pi²/gal
17,5 à 20 pi²/pinte
1,3 à 1.7 m²/l

HENRY® 663

Colle pour moquette d'extérieur

Description

La colle pour moquette d'intérieur/extérieur HENRY^{MD} 663 est l'adhésif en latex le plus performant pour la pose à l'extérieur de moquette d'intérieur/extérieur. HENRY 663 permet de coller le gazon artificiel et la moquette d'intérieur/extérieur, lors de poses à l'extérieur seulement, sur le béton, les dallages en asphalte et autres surfaces de dallage solides et propres (ne convient pas aux toits en asphalte), les planchersterrasses en contreplaqué, d'extérieur et de catégorie marine, solides et non sujets à la détérioration (ne convient pas aux planchers-terrasses en planches ni au bois traité), les ponts de bateau en aluminium rugueux et la fibre de verre abrasée. Il convient de tester les supports peints, teintés ou enduits pour s'assurer de leur compatibilité avec la colle.

Utilisation

Moquette d'intérieur/extérieur et gazon artificiel lors de poses à l'extérieur seulement. Ne pas utiliser ce produit avec de la moquette à dos de vinyle ou d'uréthane. Ne pas utiliser ce produit avec les toits en asphalte, les planchersterrasses en planches ou le bois traité.

Liage

Voir les conseils particuliers du fabricant de revêtement de sol concernant les supports qui conviennent.

- **Poreux** : Béton, dallage en asphalte et autres surfaces de dallage et sous-couches à base de ciment propres, saines et solides. Plancher-terrasse en contreplaqué non traité, d'extérieur et de catégorie marine.

* Veuillez noter que nous ne sommes pas responsables des défaillances résultant de la détérioration du contreplaqué lui-même. Ne pas poser ce produit sur les planchers-terrasses en planches. Il convient de tester les supports peints, teintés ou enduits pour s'assurer de leur compatibilité avec la colle.

- **Non poreux** : Supports en fibre de verre abrasée, ponts de bateau en aluminium rugueux Il convient de tester les supports peints, teintés ou enduits pour s'assurer de leur compatibilité avec la colle. Ne pas poser ce produit sur du caoutchouc ou les toits en asphalte.

Préparation

- Cette colle est destinée à un usage en extérieur uniquement.
- Voir les conseils particuliers du fabricant de revêtement de sol.
- Les températures de pose acceptables vont de 18 °C (65 °F) à 38 °C (100 °F).
- Le support doit être solide, lisse et plat. Vérifier que le support est solide est bien fixé pour offrir une base rigide, sans fléchissement indésirable. Il convient de reclouer ou fixer correctement tous les supports décollés pour créer une surface solide.
- Le support doit être propre et sec. Éliminer mécaniquement toute saleté, cire, graisse, huile, produits de cure et toutes matières étrangères susceptibles d'avoir un effet anti-adhérent.

Pose

Cette colle résiste à l'eau après cinq jours. La protéger de l'eau pendant les cinq jours suivants la pose.

Mélanger tout liquide de surface avec la colle et bien répartir a colle avec une truelle adaptée. Il est possible de transférer complètement la colle dans l'envers de la moquette tout en recouvrant complètement le support.

Poser la moquette ou le gazon immédiatement sur la colle humide. Ne pas laisser de pellicule dense se former sur la surface de la colle. Si la colle sèche ou forme une pellicule, il convient de la retirer et d'appliquer une couche de colle fraîche. Couper, placer et repositionner en l'espace de 70 minutes. Le temps d'emploi peut varier selon les conditions de pose, le support, la température et l'humidité. Soulever de temps à autre une zone fraîchement posée pour vérifier que la colle se transfère complètement sur l'envers.

Après la pose, passer le sol au rouleau de 100 lb. dans le sens de la largeur et de la longueur, conformément aux conseils du fabricant du revêtement de sol. Repasser le rouleau sur la moquette rigide après 2 heures.

Couper et étanchéiser toutes les jointures selon les conseils du fabricant de tapis.

Nettoyage

Retirer l'adhésif humide résiduel avec un chiffon blanc propre imbibé d'eau savonneuse. Utiliser des essences minérales pour les résidus de colle séchée. Lors de l'utilisation d'essences minérales, bien suivre les recommandations du fabricant et effectuer d'abord un test sur une petite surface pour s'assurer que le produit ne l'endommage pas.

Garantie

MEILLEURE GARANTIE limitée de 10 ans d'HENRY. La garantie sera annulée en cas de non-respect des instructions écrites. Pour en savoir plus concernant la garantie, contacter notre centre de service à la clientèle au numéro 1-800-232-4832.

Remarques

Ne pas réutiliser le contenant. Jeter l'emballage et les résidus de colle conformément aux règlements fédéraux, de province et locaux sur l'élimination. Ne pas jeter la colle dans les égouts.

- DESTINÉ EXCLUSIVEMENT À UN USAGE PROFESSIONNEL.
- Stable lors de congélation/décongélation à -12 °C (10 °F) Éviter les températures plus basses ou les cycles multiples de gel/dégel.
- La durée de conservation est 1 an pour les récipients non ouverts.
- COV : 41 g/l, calculé et déclaré, SCAQMD 1168

Précautions

Lire attentivement et respecter l'ensemble des mises en garde et avertissements figurant sur l'étiquette du produit. Pour obtenir des informations complètes sur la sécurité, consulter la fiche signalétique disponible à l'adresse www.wwhenry.com.

Fabriqué aux États-Unis par The W.W. Henry Company, Aliquippa, PA 15001.
© 2012 W.W. HENRY, L.P. Tous droits réservés.