

HENRY®

HENRY® 695 High RH Adhesivo para pisos vinílicos

Diseñado para instalar LVT

Resistente a la humedad hasta un 99% HR*

Se puede usar en un estado seco al tacto (sensible a la presión) o como instalación húmeda

Excelente resistencia a la migración de plastificantes

Si es necesario, tiene 4 horas de tiempo de trabajo disponibles

Adhesivo a base de polímero acrílico sin solventes

Versatilidad total y excelente fuerza de adhesión

Unidad Tamaños:

1-gallon / 3.78 L Cubeta

4-gallon / 15.14 L Cubeta



ARDEX Americas
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001 USA
888-512-7339
www.wwhenry.com

HENRY 695 High RH

Adhesivo para pisos vinílicos

Aplicaciones adecuadas y Tipo de pisos*

- Cuando las pautas específicas del fabricante para la instalación del piso requieren una instalación con pegamento completamente adherido; para los tipos de pisos que no aparecen en la lista, comuníquese con el Departamento de Servicio Técnico de ARDEX.
 - Losetas o tablas de vinilo (LVT, SVT, VCT, VET)
 - Lámina de vinilo encapsulada en fibra de vidrio con respaldo acolchado Láminas de vinilo
 - Respaldo de fieltro, Heterogéneos y Homogéneos Láminas de vinilo

Herramientas recomendadas y Rendimiento*

Los tamaños de los dientes de la llana y las tasas de distribución son pautas. Es responsabilidad del instalador aplicar suficiente adhesivo según las necesidades del recubrimiento del piso y la condición del sustrato.

Todas Substratos, Todas Aplicaciones adecuadas:

Sq. Llana de dientes 1/16" D x 1/16" W x 1/16" A
Rendimiento Por 4-Gallon (15.14 L) Unidad: Hasta 1,000 sq. ft. /
92.9 sq. m



Llana alternativa para sustratos extremadamente planos:

U-Llana de dientes 1/32" D x 1/16" W x 5/64" A

Nota: las pequeñas imperfecciones en la superficie del sustrato, como las marcas de llana y agujeritos, no deben ser más profundos que el espesor de 0.7 mm (1/32") que tiene la llana.

Rendimiento Por 4-Gallon (15.14 L) Unidad: Hasta 900 - 1,100 sq. ft. / (83.6 - 102.1 sq. m)



Adecuada Substratos*

- Concreto (estructuralmente firme)
- Terrazo sobre concreto
- Parches, nivelantes o materiales de relleno
- Contrapiso de madera contrachapada de grado APA sin tratar†
- Imprimado adecuadamente Bases de yeso (solo sobre rasante)
- Los contrapisos con calefacción radiante no deben superar los 29°C (85°F) 85°F (29°C)
- Materiales no porosos aprobados sobre concreto:†
 - Losetas de cerámica, gres o porcelana
 - Terrazo cementoso no poroso (no absorbe)
 - Terrazo epóxico
 - Pisos flexibles existentes (totalmente adheridos, sin respaldo acolchado)
 - Ciertos metales y Recubrimientos Epoxi (Comuníquese con el Departamento de Servicio Técnico de ARDEX antes de continuar instalando.)

*Consulte las recomendaciones específicas del fabricante del piso para conocer los sustratos adecuados. Tenga en cuenta que todos los sustratos deben estar limpios, firmes, sólidos, bien adheridos y preparados como se detalla a continuación.

Los adhesivos para pisos HENRY tienen un largo historial de uso exitoso con una amplia gama de recubrimientos para pisos. Siga siempre los consejos del fabricante del suelo. Comuníquese con el Departamento de Servicio Técnico de ARDEX para más orientación.

†Debe encontrarse firme, sólido y bien adherido a los sustratos estructuralmente firmes que están debajo.

Estabilidad dimensional de las estructuras de pisos

Algunos recubrimientos para pisos pueden crecer o encogerse como resultado de la aclimatación, el manejo y/o la forma en que se fabricaron los productos. Instale áreas de prueba representativas para determinar la idoneidad de este adhesivo para resistir cualquier cambio dimensional. Tenga en cuenta que ARDEX Americas no se hace responsable de los problemas de instalación causados por cambios dimensionales en las estructuras de los pisos.

Imprimación 1: Evaluación y prueba de humedad

Pruebe el concreto de acuerdo con la norma ASTM F2170. **Para recubrimientos de pisos con mucha humedad y bajo las siguientes condiciones, este producto se puede instalar sobre concreto con niveles de humedad relativa (HR) que no excedan 99%:

- La losa esté sobre rasante y a nivel de la tierra con un retardante de vapor que se ha mantenido efectivo e intacto conforme a la norma ASTM E1745.
- Las lecturas de álcali no deben exceder 12 pH.
- El concreto debe tener una edad mínima de 45 días.
- La losa de concreto debe estar a la temperatura de servicio, y el espacio de aire ocupado sobre la losa debe estar a la temperatura y humedad relativa de servicio al momento de la instalación.
- La humedad relativa del aire dentro del espacio no puede exceder el 65% durante las 72 horas posteriores a la instalación.

Todos los demás casos: El control de la humedad es requerido si la HR excede las limitaciones impuestas por el fabricante de pisos.

Imprimación 2: Preparación del trabajo

Consulte las recomendaciones específicas del fabricante del piso para la preparación del sustrato. Aclimate el área de instalación, el adhesivo y el piso en un edificio cerrado a un mínimo de 18°C (65°F) durante al menos 48 horas antes, durante y 48 horas después de la instalación. (Aplicaciones de humedad alta: 72 horas).

Imprimación 3: Preparación del sustrato (Proper Prep™)

Si es necesario, limpie mecánicamente ...el sustrato mediante granallado (shotblast) o medios similares. No utilice grabado ácido, removedores de adhesivos, solventes o compuestos de barrido, ya que estos interfieren con la adherencia. El lijado no es un método eficaz para eliminar contaminantes del concreto.

El sustrato debe estar seco y libre de álcalis. Todos los sustratos deben estar firmes, sólidos y completamente limpios de todos los contaminantes que puedan interferir con la adherencia, incluyendo, entre otros: material suelto, débil o regado en exceso; suciedad, polvo, cera, grasa, pinturas y aceites.; todos los compuestos de curado y selladores.

El sustrato debe encontrarse sólido, liso y plano de acuerdo con los requisitos del fabricante del piso final. Asegúrese de que el sustrato esté firme y fijado de forma segura para proporcionar una base rígida sin flexiones indebidas. Use los productos para la preparación adecuada para abordar las áreas irregulares, las grietas, los agujeros y las necesidades de nivelación.

Aunque este producto es resistente al daño por las altas emisiones de vapor de humedad del concreto, no crea una barrera contra la humedad y, por lo tanto, no protege los materiales finales de la humedad del concreto. Aborde la humedad del concreto según sea necesario con los materiales adecuados para el control de la humedad.

Siguiendo con la preparación, use una aspiradora para eliminar todo el exceso de polvo y escombros.

Maneje y deseche el asbesto y otros materiales peligrosos de acuerdo con las regulaciones vigentes, que reemplazan las recomendaciones en este documento.

Imprimación 4: Aplicación

Siga las pautas del fabricante del piso para los planos, el diseño y los métodos de instalación adecuados. Retire la tapa y revuelva cualquier líquido que se encuentre en la superficie del adhesivo. Este adhesivo está listo para usar y no necesita que se mezcle.

Datos de la aplicación

Las propiedades físicas son valores típicos y no especificaciones. Todo los datos basados en 70°F / 21°C.

Aplicaciones secas al tacto (sensibles a la presión):

Aproximado Requerido Tiempo abierto:	30-60 minutos
Máximo Tiempo abierto:	4 horas

Aplicaciones semihúmedas (solo para substratos porosos):

Aproximado Requerido Tiempo abierto:	5-10 minutos
Máximo Tiempo abierto:	5-10 minutos

Instrucciones

- Aplique el adhesivo de manera uniforme con la adecuada herramienta recomendada.
- Ver más arriba: "tiempo máximo abierto". No aplique más adhesivo del que pueda cubrir aproximadamente en este período de tiempo.
- Ver más arriba: "tiempo máximo abierto". No aplique más adhesivo del que pueda cubrir aproximadamente en este período de tiempo. Para aplicaciones sensibles a la presión, asegúrese de que el adhesivo alcance un estado seco al tacto (pegajoso, pero sin transferencia a los dedos).
- Use un rodillo pesado de 100 lb de 3 secciones sobre el piso instalado a lo ancho y largo, según lo recomendado por el fabricante del piso. Mantenga sujetadas las juntas o costuras según las recomendaciones del fabricante de piso.

Imprimación 5: Limpiar

Retire los residuos de adhesivo húmedo con un paño blanco limpio, humedecido con agua jabonosa. Use alcoholes minerales para los residuos de adhesivo seco. Cuando use alcoholes minerales, siga cuidadosamente las recomendaciones del fabricante y pruebe en un área pequeña antes de proceder para asegurar que no dañe la superficie que se está limpiando.

Imprimación 6: Tiempo para transitar

12 horas. Proteja todos los recubrimientos del piso cuando mueva electrodomésticos pesados y/o cuando utilice cargas rodantes.

Notes

Nunca mezcle con cementos ni aditivos que no sean productos aprobados por recomendaciones escritas. De acuerdo con los estándares de la industria, y para determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto, instale siempre un número adecuado de áreas de prueba ubicadas adecuadamente, incluyendo el piso final. Debido a que los recubrimientos de piso varían, siempre consulte al fabricante del recubrimiento para obtener instrucciones específicas, como el contenido de humedad máximo permitido, la selección del adhesivo y el uso final previsto para el producto. Si la instalación no avanza como se esperaba: Comuníquese con el Departamento de Servicio Técnico de ARDEX antes de continuar instalando. Comuníquese con el Departamento de Servicio Técnico de ARDEX antes de continuar instalando..

Observar las reglas básicas del trabajo con concreto, incluyendo las temperaturas mínimas de la superficie y del aire detalladas anteriormente. Instalar rápidamente si el substrato está tibio y seguir las pautas de instalación en clima cálido disponibles en nuestro sitio web.

Deseche el embalaje y los residuos conforme a las normas federales, estatales y locales para la eliminación de desechos. No arroje el material en desagües. No vuelva a usar el embalaje.

Datos técnicos de acuerdo con los estándares de calidad del fabricante

Las propiedades físicas son valores típicos y no especificaciones.

VOC:	2.3 g/L; SCAQMD 1168
Almacenamiento:	Conserve en un lugar fresco y seco. No deje las bolsas expuestas a los rayos del sol. La congelación y la descongelación estables a10°F /- 12°C. Evite ciclos múltiples de congelación y descongelación.
Vida útil:	12 meses, sin abrir y apropiadamente almacenado.
Garantía:	10-Años La mejor garantía limitada de HENRY de. También apto para ARDEX SystemOne™ Warranty. Si necesita más información sobre las garantías: ardexamericas.com/services/warranties .

Precauciones

Lea detenidamente y respete todas las precauciones y advertencias que figuran en la etiqueta del producto. Para información de seguridad detallada, consulte la Hoja de datos de seguridad (SDS) disponible en:

www.wwhenry.com.

Fabricado en EE. UU.

Derechos de autor 2024 ARDEX, L.P. Todos los derechos reservados. Contenido actualizado 2024-04-04. Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores. La versión más reciente está disponible en:

www.wwhenry.com.

ARDEX Americas
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001 USA
888-512-7339

Visit www.youtube.com/ARDEX101 to watch ARDEX product demonstration videos. For recommended installation tools, visit DTA USA at www.dtausagroup.com. For easy-to-use ARDEX Product Calculators and Product Information On the Go, download the ARDEX App.



www.wwhenry.com