

HENRY®

an ARDEXGROUP Brand

HENRY® Gription

Adhésif pour revêtement de sol vinylique universel

Adhésif à base de polymères en acrylique sans solvant

Polyvalence incroyable; idéal pour installer une gamme universelle de types de revêtement de sol en vinyle et de carreau de tapis dans des environnements résidentiels et commerciaux; voir la section “ Applications convenables ” pour obtenir la liste complète des types de revêtement de sol recommandés



Résistant à la vapeur d'humidité du béton jusqu'à une HR de 99 %



Conçu pour recevoir un revêtement de sol dans un état sec au toucher (sensible à la pression) ou à moitié humide; l'état à moitié humide permet le repositionnement facile des revêtements en feuille



Truelle ou rouleau, en fonction du type de revêtement de sol

Jusqu'à douze heures de temps de travail/de pose disponible, si désiré

Formats: 1-gallon / 3.78 L Seau; 4-gallon / 15.14 L Seau

ARDEX Americas
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001 USA
888-512-7339
www.ardexamericas.com

HENRY® Gription

Adhésif pour revêtement de sol vinylique universel

Applications convenables, Outils recommandés et Couverture*

Les tailles des dents de la truelle et les taux d'épandage sont des lignes directrices. Il incombe à l'installateur d'appliquer assez d'adhésif en fonction des besoins du revêtement de sol et de la condition du support.

Aires sèches seulement; applications intérieures seulement.

Pour les types de revêtement de sol énumérés ci-dessous, les lignes directrices précises pour une installation du fabricant du revêtement de sol doivent exiger une installation à pose collée (entièrement collé); pour les types de revêtement de sol non énumérés, communiquer avec le service technique d'ARDEX. Lorsqu'une application à moitié humide est requise: Supports poreux uniquement.

Truelle brettelée 1/16" profond x 1/16" large x 1/16" espace distinct



Supports absorbants standard (poreux) seulement :

- Carreau/planche de vinyle (LVT, LVP, SVT, VCT, VET)
- Hétérogène et homogène vinyle en feuilles
- Carreau d'origine biologique
- Carreau à base de granulat au quartz
- Revêtement de feuille de caoutchouc vierge et synthétique et carreau*²
- Sous-couche de caoutchouc recyclé
- Sous-couche de liège

Couverture Par 4-Gallon (15.14 L) Seau: Jusqu'à 760 sq. ft (70.4 sq. m²)

Truelle avec encoche en U 1/16" profond x 1/32" large x 1/32" espace distinct



Sur tous les supports approuvés :

- Carreau de tapis à endos de vinyle
- Carreau de tapis à endos de polyoléfine
- Feuille de vinyle encapsulée de fibre de verre (endos coussiné)

Sur les supports non absorbants (non poreux / brunis) seulement :

- Carreau/planche de vinyle (LVT, LVP, SVT, VCT, VET)
- Hétérogène et homogène vinyle en feuilles
- Carreau d'origine biologique
- Carreau à base de granulat au quartz
- Revêtement de feuille de caoutchouc vierge et synthétique et carreau*²
- Sous-couche de caoutchouc recyclé
- Sous-couche de liège

Couverture Par 4-Gallon (15.14 L) Seau: Jusqu'à 1,000 sq. ft (92.8 sq. m²)

Rouleau à poils courts de 6 mm à 9 mm (1/4 po à 3/8 po)



Sur tous les supports approuvés :

- Carreau de tapis à endos de vinyle
- Carreau de tapis à endos de polyoléfine
- Feuille de vinyle encapsulée de fibre de verre (endos coussiné)

Couverture Par 4-Gallon (15.14 L) Seau: Jusqu'à 1,400 sq. ft (130 sq. m²)

Supports convenables*

- Béton (structurellement sain)
- Terrazzo sur du béton*³
- Matériaux de ragréage, de nivelage ou de remplissage
- Contreplaqué de sous-couche de niveau ASA, non traité*³
- Apprêtage approprié Sous-couches de gypse (au-dessus du sol seulement)
- Les faux planchers chauffants à rayonnement ne doivent pas dépasser 29 °C (85 °F) 85°F (29°C)
- Autres matériaux non poreux approuvés sur du béton*³
 - o Carreaux de céramique, de grès ou de porcelaine
 - o Terrazzo cimentaire non poreuses (non absorbant)
 - o Terrazzo époxyde
 - o Revêtement de sol résilient existant (entièrement collé, non coussiné)
 - o Certains métaux et revêtements en époxy (Communiquez avec le service technique d'ARDEX pour obtenir les instructions)

*Consultez les recommandations précises du fabricant du revêtement de sol pour connaître les supports convenables. Veuillez noter que tous les supports doivent être propres, sains, solides, bien liés et préparés comme suit. Les adhésifs de revêtement de sol HENRY ont d'excellents antécédents de longue date d'utilisation avec un vaste éventail de revêtements de sol. Suivez toujours les conseils du fabricant du revêtement de sol. Communiquez avec le service technique d'ARDEX pour obtenir d'autres directives.

*³ Doivent être sains, solides et bien liés aux supports en béton sous-jacents structurellement sains.

Stabilité dimensionnelle des structures de revêtement de sol

Certains revêtements de sol pourraient prendre de l'expansion ou rétrécir à la suite de l'acclimatation, de la manipulation ou de la façon dont le produit a été fabriqué. Installez des aires d'essai représentatives pour déterminer l'aptitude de cet adhésif à résister à tout changement dimensionnel. Veuillez noter qu'ARDEX Amériques ne peut pas être tenue responsable des problèmes d'installation causés par des changements dimensionnels aux structures de revêtement de sol.

Étape 1: Évaluation et test d'humidité

Ce produit est destiné aux espaces intérieurs secs. La pression hydrostatique, les fuites de plomberie, les facteurs d'inondation et les autres sources d'infiltration d'eau doivent être identifiés et corrigés avant l'installation. Ce produit n'est pas un pare-vapeur, et il permettra le libre passage de la vapeur d'humidité. Tester le béton conformément à la norme ASTM F 2170. Le contrôle de l'humidité est requis dans les circonstances suivantes:

- Si l'humidité relative excède Les restrictions associées avec le revêtement de sol choisi.
- Si l'humidité relative excède 99%.
- Si la dalle est au niveau du sol et que la présence d'un retardateur de vapeur sous-jacent efficace et intact conforme à la norme ASTM E1745 ne peut pas être vérifiée et/ou si la dalle a moins de 45 jours.

Étape 2: Préparation des travaux

Consultez les recommandations précises du fabricant du revêtement de sol pour la préparation du support. Acclimater l'aire d'installation, l'adhésif et le revêtement de sol dans un immeuble clos à un minimum de 18 °C (65 °F) pendant au moins de 48 heures avant, pendant et 48 heures après l'installation. L'humidité relative de l'air dans l'espace ne peut pas dépasser 65 % pendant 72 heures après l'installation. En cas d'installation par-dessus du béton avec un système de chauffage dans le plancher, éteindre le système de chauffage 48 heures avant, pendant et au moins 48 heures après la fin de l'installation.

Étape 3: Préparation du support (Proper Prep™)

Pour obtenir tous les détails sur la préparation appropriée, consulter les articles suivants à www.ardexamericas.com/services/properprep:

- Article 1: Preparing Concrete for Bonded ARDEX or HENRY Applications
- Article 2: Preparing Wood for Bonded ARDEX Applications
- Proper Prep Brochure

Si nécessaire, nettoyer mécaniquement le support par grenailage ou un autre moyen semblable. Ne pas utiliser le décapage à l'acide, les dissolvants d'adhésif, les solvants et les abat-poussière, car ce sont des produits antiadhérents. Le sablage n'est pas un moyen efficace d'enlever les contaminants du béton.

Le support doit être sec et exempt d'alcalis. Tous les supports doivent être sains, solides et minutieusement nettoyés et exempts de contaminants briseurs de lien, y compris, mais sans s'y limiter: matériau trop mouillé ou autrement lâche ou faible; saleté, poussière, cire, graisse, peintures et huiles; tous les produits de cure et bouche-pores.

Le support doit être sain, lisse et plat conformément aux recommandations du fabricant du revêtement de sol. Assurez-vous que le support est solide et fixé solidement pour fournir une base rigide libre de flexion excessive. Corrigez les zones non lisses rugueuses, les fissures, les trous et les besoins de nivelage en utilisant les produits de préparation du support disponibles.

Suite à la préparation, passer l'aspirateur à fond pour enlever l'excès de saleté et de débris.

Manipuler et éliminer l'amiante et les autres matières dangereuses conformément aux règlements en vigueur, lesquels remplacent les recommandations incluses dans ce document.

Étape 4: Apprêtage (supports de gypse seulement)

Les supports de gypse doivent être apprêtés pour garantir que l'adhésif dispose d'un temps d'ouverture et d'un temps de travail suffisants. Apprêter avec HENRY 336 non dilué conformément à la fiche technique.

Étape 5: Application

Suivez les lignes directrices du fabricant de revêtement de sol pour le plan, le design et les méthodes d'installation convenables. Retirez le couvercle et remuez tout liquide se trouvant à la surface dans l'adhésif. Cet adhésif est prêt à utiliser et n'a pas besoin d'être mélangé. Remplacer les truelles usées au besoin afin de garantir l'application de la quantité recommandée d'adhésif.

Application Data. Toutes les données fondées sur 70°F / 21°C.

Applications sèches au toucher (sensibles à la pression):
Approximatif Requis Délai de collage: 30 - 60 minutes. Maximum
Délai de collage: 12 heures.

Applications à moitié humide (supports poreux uniquement):
Approximatif Requis Délai de collage: 5 - 10 minutes. Maximum Délai
de collage: 30 minutes.

Instructions

- Appliquez l'adhésif uniformément en utilisant l'outil approprié recommandé.
- Consultez le " temps d'ouverture maximal " ci-dessus, le cas échéant. N'appliquez pas plus d'adhésif qui peut être couvert pendant environ cette période. Ne pas laisser de pellicule épaisse se former à la surface de l'adhésif.
- Consultez le " temps d'ouverture requis estimatif " ci-dessus, le cas échéant. Avant d'installer le revêtement de sol, laissez l'adhésif appliqué à la truelle durcir pendant cette période. Pour les applications sensibles à la pression, assurez-vous que l'adhésif atteint un état sec au toucher (collant, mais aucun transfert sur les doigts).
- Roulez le plancher installé sur la largeur et la longueur en utilisant un rouleau lourd à trois sections de 45 kg (100 lb) comme le recommande le fabricant de revêtement de sol. Écrasez les joints comme le recommande le fabricant de revêtement de sol.

Étape 6: Nettoyer

Enlevez l'adhésif mouillé avec un chiffon propre et blanc, et de l'eau savonneuse. Utilisez des essences minérales pour les résidus d'adhésif séchés. Lorsque l'on utilise des essences minérales, il faut suivre attentivement les recommandations du fabricant, et tester une petite surface avant de commencer pour garantir qu'elles n'endommagent pas la surface qui est nettoyée.

Étape 7: Temps avant la circulation

Circulation légère/normale: 24 heures. Circulation lourde/charges lourdes (roulantes ou statiques): 72 heures. Protégez toutes les installations de revêtement de sol avant de déplacer des appareils lourds ou lors de l'emploi de charges roulantes. Tous les temps de séchage sont calculés à 21 °C (70 °F). Le temps de séchage varie selon la température et le taux d'humidité du site de travail. La basse température d'un support ou une forte humidité ambiante ont pour effet d'allonger le temps de séchage. Une ventilation et un chauffage adéquats faciliteront le séchage.

Remarques

Ne jamais mélanger de ciment ou d'additifs qui ne respectent pas les recommandations écrites. Conformément aux normes de l'industrie, et pour déterminer la pertinence des produits pour leur usage prévu, toujours installer un nombre suffisant de surfaces d'essai correctement réparties, y compris le revêtement de sol fini. Étant donné que les revêtements de sol varient, contacter toujours le fabricant du revêtement de sol et vous y fier pour obtenir des directives précises, y compris la teneur en humidité permmissible maximale, le choix d'adhésif et l'utilisation finale prévue du produit. Si l'installation ne se déroule pas comme prévu, communiquer avec le service technique d'ARDEX avant de poursuivre les travaux.

Observer les règles de base du bétonnage, y compris les températures minimales de la surface et de l'air détaillées ci-dessus. Appliquer rapidement si le support est chaud et suivre les instructions d'installation par temps chaud disponibles sur notre site Web.

Éliminer l'emballage et les résidus conformément aux règlements en vigueur. Ne pas jeter le produit dans les égouts. Ne pas réutiliser l'emballage.

Précautions

Lire attentivement et suivre toutes les précautions et mises en garde écrites sur l'étiquette du produit. Pour obtenir toute l'information sur la sécurité, consulter la fiche signalétique (FS) disponible à l'adresse: www.wwhenry.com.

Données techniques conformes aux normes de qualité du fabricant

Les propriétés physiques correspondent à des valeurs typiques et non à des spécifications.

Propriété	Valeur
VOC	0
Entreposage	Entreposer dans un endroit frais et sec. Ne pas laisser les sacs exposés au soleil. Gel/dégel stable à 10°F / -12°C. Évitez plusieurs cycles de gel/dégel.
Plage de pH	5 - 12
Durée de conservation	12 mois, si non ouvert et stocké adéquatement.
Garantie	Garantie HENRY'S BEST limitée de 10 ans. Aussi admissible pour la ARDEX SystemOne™ Warranty. Pour obtenir tous les détails des garanties: ardexamericas.com/services/warranties .

Fabriqué aux États-Unis.

© 2026 ARDEX, L.P. Tous droits réservés. Mise à jour 2026-09-08. Remplace toutes les versions précédentes. Dernière version disponible à l'adresse: www.wwhenry.com.

Visit www.youtube.com/ARDEX101 to watch ARDEX product demonstration videos. For recommended installation tools, visit DTA USA at www.dtausagroup.com. For easy-to-use ARDEX Product Calculators and Product Information On the Go, download the ARDEX App.



ARDEX Americas
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001 USA
888-512-7339
www.ardexamericas.com