

# HENRY®

an ARDEXGROUP Brand

## HENRY® Gription

### Adhesivo universal de vinilo para pisos

Adhesivo a base de polímeros acrílicos sin disolventes

Versatilidad excepcional; ideal para instalar una gama universal de tipos de pisos de vinilo y alfombras en ambientes residenciales y comerciales; consulte la sección "Aplicaciones adecuadas" para obtener una lista completa de los tipos de pisos recomendados

Hasta un 99% de humedad relativa en el concreto resistente al vapor de humedad

Diseñado para recibir pisos en un estado seco al tacto (sensible a la presión) o semihúmedo; el estado semihúmedo permite que se puedan reposicionar las láminas fácilmente

Llana o rodillo, según el tipo de suelo

Si así lo desea, tiene hasta 12 horas disponibles para tiempo de trabajo o tiempo de colocación

Tamaños: 1-gallon / 3.78 L Cubeta; 4-gallon / 15.14 L Cubeta



ARDEX Americas  
400 Ardex Park Drive  
Aliquippa, PA 15001 USA  
888-512-7339  
[www.ardexamericas.com](http://www.ardexamericas.com)

# HENRY® Gription

## Adhesivo universal de vinilo para pisos

### Aplicaciones adecuadas, Herramientas recomendadas y

#### Rendimiento\*

Los tamaños de los dientes de la llana y las tasas de distribución son pautas. Es responsabilidad del instalador aplicar suficiente adhesivo según las necesidades del recubrimiento del piso y la condición del substrato.

Solo áreas secas; aplicaciones solo en interiores.

Para los tipos de pisos enumerados a continuación, las pautas específicas del fabricante para la instalación del piso deben requerir una instalación con pegamento completamente adherido; para los tipos de pisos que no aparecen en la lista, comuníquese con el Departamento de Servicio Técnico de ARDEX. Cuando se requiera una aplicación semihúmeda: Solo substratos porosos.

#### Llana de dientes cuadrados 1/16" profundidad x 1/16" amplitud x 1/16" separación



Substratos absorbentes estándar (porosos) únicamente:

- Losetas o tablas de vinilo (LVT, LVP, SVT, VCT, VET)
- Heterogéneos y homogéneos láminas de vinilo
- Losetas de base biológica
- Losetas a base de agregados de cuarzo
- Lámina de caucho virgen y sintético y loseta\*<sup>2</sup>
- Base de caucho reciclado
- Base de corcho

Rendimiento Por 4-Gallon (15.14 L) Cubeta: Hasta 760 sq. ft (70.4 sq. m<sup>2</sup>)

#### Llana de dientes U 1/16" profundidad x 1/32" amplitud x 1/32" separación



Sobre todos los substratos aprobados:

- Losetas de alfombra con respaldo de vinilo
- Losetas de alfombra con respaldo de poliolefina
- Lámina de vinilo encapsulada en fibra de vidrio con respaldo acolchado

Sobre substratos no absorbentes (sin porosidad / pulidos) únicamente:

- Losetas o tablas de vinilo (LVT, LVP, SVT, VCT, VET)
- Heterogéneos y homogéneos láminas de vinilo
- Losetas de base biológica
- Losetas a base de agregados de cuarzo
- Lámina de caucho virgen y sintético y loseta\*<sup>2</sup>
- Base de caucho reciclado
- Base de corcho

Rendimiento Por 4-Gallon (15.14 L) Cubeta: Hasta 1,000 sq. ft (92.8 sq. m<sup>2</sup>)

#### Rodillo de pelo corto de 6 mm a 9.5 mm (1/4" - 3/8")



Sobre todos los substratos aprobados:

- Losetas de alfombra con respaldo de vinilo
- Losetas de alfombra con respaldo de poliolefina
- Lámina de vinilo encapsulada en fibra de vidrio con respaldo acolchado

Rendimiento Por 4-Gallon (15.14 L) Cubeta: Hasta 1,400 sq. ft (130 sq. m<sup>2</sup>)

\*<sup>2</sup> Excluye las huellas de escalera de caucho, canchas deportivas y otras superficies atléticas.

### Substratos adecuados\*

- Concreto (estructuralmente firme)
- Terrazo sobre concreto\*<sup>3</sup>
- Parches, nivelantes o materiales de relleno
- Base de madera contrachapada de grado APA, sin tratar\*<sup>3</sup>
- Imprimado adecuadamente Bases de yeso (solo sobre rasante)
- Los contrapisos con calefacción radiante no deben superar los 29°C (85°F) 85°F (29°C)
- Otros materiales sin porosidad aprobados sobre concreto:\*<sup>3</sup>
  - o Losetas de cerámica, gres o porcelana
  - o Terrazo cementoso no poroso (no absorbe)
  - o Terrazo epóxico
  - o Pisos flexibles existentes (totalmente adheridos, sin respaldo acolchado)
  - o Ciertos metales y capas epóxicas (Comuníquese con el Servicio Técnico de ARDEX para instrucciones)

\*Consulte las recomendaciones específicas del fabricante del piso para conocer los substratos adecuados. Tenga en cuenta que todos los substratos deben encontrarse limpios, firmes, sólidos, bien adheridos y preparados como se detalla a continuación. Los adhesivos para pisos HENRY tienen un largo historial de uso exitoso en una amplia gama de recubrimientos para pisos. Siga los consejos del fabricante del piso. Comuníquese con el Departamento de Servicio Técnico de ARDEX para más detalles.

\*<sup>3</sup> Debe encontrarse firme, sólido y bien adherido a los substratos estructuralmente firmes que están debajo.

### Estabilidad dimensional de las estructuras de pisos

Algunos recubrimientos para pisos pueden crecer o encogerse como resultado de la aclimatación, el manejo y/o la forma en que se fabricaron los productos. Instale áreas de prueba representativas para determinar la idoneidad de este adhesivo para resistir cualquier cambio dimensional. Tenga en cuenta que ARDEX Americas no se hace responsable de los problemas de instalación causados por cambios dimensionales en las estructuras de los pisos.

### Paso 1: Evaluación y prueba de humedad

Este producto está destinado a espacios interiores y secos. La presión hidrostática, las fugas en las tuberías, los factores de inundación y otras fuentes de infiltración de agua deben identificarse y corregirse antes de la instalación. Este producto no es una barrera de vapor por lo que no evitará el paso de la humedad. Pruebe el concreto de acuerdo con la norma ASTM F2170. Se requiere control de humedad en las circunstancias siguientes:

- Si la HR excede Las limitaciones asociadas con el recubrimiento de piso seleccionado.
- Si la HR excede 99%.
- Si la losa está a nivel del suelo y la presencia de un retardante de vapor subyacente efectivo e intacto conforme con la norma ASTM E1745 no se puede verificar y/o la losa tiene menos de 45 días.

### Paso 2: Preparación del sitio de la obra

Consulte las recomendaciones específicas del fabricante del piso para la preparación del substrato. Aclimate el área de instalación, el adhesivo y el piso en un edificio cerrado a un mínimo de 18°C (65°F) durante al menos 48 horas antes, durante y 48 horas después de la instalación. La humedad relativa del aire dentro del espacio no puede exceder el 65% durante las 72 horas posteriores a la instalación. Si se va a instalar sobre concreto con un sistema de calefacción de piso, apague el sistema de calefacción 48 horas antes, durante y por lo menos por 48 horas después de finalizar la instalación.

### Paso 3: Preparación del substrato (Proper Prep™)

Para más detalles sobre la Preparación adecuada, consulte los siguientes artículos en [www.ardexamericas.com/services/properprep](http://www.ardexamericas.com/services/properprep):

- Article 1: Preparing Concrete for Bonded ARDEX or HENRY Applications
- Article 2: Preparing Wood for Bonded ARDEX Applications
- Proper Prep Brochure

Si es necesario, limpie mecánicamente el sustrato mediante chorro de granalla o medios similares. No use ácido, eliminadores de adhesivos, solventes o compuestos de barrido ya que pueden interferir con la adhesión. El lijado no es un método eficaz para eliminar los contaminantes del concreto.

El sustrato debe estar seco y sin exceso de humedad y álcali. Todos los sustratos deben encontrarse firmes, sólidos y completamente limpios de todos los contaminantes que puedan interferir con la adhesión, incluyendo, pero no limitados a: superficies de concreto con exceso de agua o débiles por cualquier otro motivo; suciedad, polvo, cera, grasa, pinturas y aceites; todos los compuestos de curado y selladores.

El sustrato debe encontrarse sólido, liso y plano de acuerdo con los requisitos del fabricante del piso final. Asegúrese de que el sustrato esté firme y fijado de forma segura para proporcionar una base rígida sin flexiones indebidas. Use los productos para la preparación adecuada para abordar las áreas irregulares, las grietas, los agujeros y las necesidades de nivelación.

Siguiendo con la preparación, use una aspiradora para eliminar todo el exceso de polvo y escombros.

Maneje y deseché el asbesto y otros materiales peligrosos de acuerdo con las regulaciones vigentes, que reemplazan las recomendaciones en este documento.

#### **Paso 4: Imprimación (solo sustratos de yeso)**

Los sustratos de yeso deben imprimirse para garantizar que el adhesivo tenga suficiente tiempo abierto y tiempo de trabajo. Imprimir con HENRY 336 sin diluir de acuerdo con la hoja de datos técnicos.

#### **Paso 5: Aplicación**

Siga las pautas del fabricante del piso para los planos, el diseño y los métodos de instalación adecuados. Retire la tapa y revuelva cualquier líquido que se encuentre en la superficie del adhesivo. Este adhesivo está listo para usar y no necesita que se mezcle. Reemplazar las paletas desgastadas según sea necesario para garantizar que se esté aplicando la cantidad recomendada de adhesivo.

Datos de la aplicación. Todos los datos están basados en 70°F / 21°C.

Aplicaciones secas al tacto (sensibles a la presión): Aproximado  
Requerido Tiempo abierto: 30 - 60 minutos. Máximo Tiempo abierto: 12 horas.

Aplicaciones semihúmedas (solo sustratos porosos): Aproximado  
Requerido Tiempo abierto: 5 - 10 minutos. Máximo Tiempo abierto: 30 minutos.

#### **Instrucciones**

- Aplique el adhesivo de manera uniforme con la adecuada herramienta recomendada.
- Ver más arriba: "tiempo máximo abierto", si aplica. No aplique más adhesivo del que pueda cubrir aproximadamente en este período de tiempo. No permitir que se forme una película gruesa sobre la superficie del adhesivo.
- Ver más arriba: "tiempo máximo abierto", si aplica. Antes de instalar el piso, deje que el adhesivo aplicado con la llana repose durante este tiempo. Para aplicaciones sensibles a la presión, asegúrese de que el adhesivo alcance un estado seco al tacto (pegajoso, pero sin transferencia a los dedos).
- Use un rodillo pesado de 100 lb de 3 secciones sobre el piso instalado a lo ancho y largo, según lo recomendado por el fabricante del piso. Mantenga sujetadas las juntas o costuras según las recomendaciones del fabricante de piso.

#### **Paso 6: Limpiar**

Retire los residuos de adhesivo húmedo con un paño blanco limpio, humedecido con agua jabonosa. Use alcoholes minerales para los residuos de adhesivo seco. Cuando use alcoholes minerales, siga cuidadosamente las recomendaciones del fabricante y pruebe en un área pequeña antes de proceder para asegurar que no dañe la superficie que se está limpiando.

#### **Paso 7: Tiempo para transitar**

Tránsito liviano o normal: 24 horas. Tránsito pesado o cargas pesadas (rodantes o estáticos): 72 horas. Proteja todos los recubrimientos del piso cuando mueva electrodomésticos pesados y/o cuando utilice cargas rodantes. Todos los tiempos de curado han sido calculados a 21°C (70°F). El tiempo de secado variará según la temperatura de la obra y las condiciones de la humedad. Las temperaturas bajas del sustrato y/o la humedad elevada en el ambiente, prolongarán el tiempo de secado. La ventilación y la calefacción adecuadas acelerarán el proceso de secado.

## Notas

Nunca mezcle con cementos ni aditivos que no sean productos aprobados por recomendaciones escritas. De acuerdo con los estándares de la industria, y para determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto, instale siempre un número adecuado de áreas de prueba ubicadas adecuadamente, incluyendo el piso final. Debido a que los recubrimientos de piso varían, siempre consulte al fabricante del recubrimiento para obtener instrucciones específicas, como el contenido de humedad máximo permitido, la selección del adhesivo y el uso final previsto para el producto. Si la instalación no avanza como se esperaba, comuníquese con el Departamento de Servicio Técnico de ARDEX antes de continuar instalando.

Observar las reglas básicas del trabajo con concreto, incluyendo las temperaturas mínimas de la superficie y del aire detalladas anteriormente. Instalar rápidamente si el sustrato está tibio y seguir las pautas de instalación en clima cálido disponibles en nuestro sitio web.

Deseche el embalaje y los residuos conforme a las normas federales, estatales y locales para la eliminación de desechos. No arroje el material en desagües. No vuelva a usar el embalaje.

## Precauciones

Lea detenidamente y respete todas las precauciones y advertencias que figuran en la etiqueta del producto. Para información de seguridad detallada, consulte la Hoja de datos de seguridad (SDS) disponible en: [www.wwhenry.com](http://www.wwhenry.com).

## Datos técnicos de acuerdo con los estándares de calidad del fabricante


Las propiedades físicas son valores típicos y no especificaciones.

| Propiedad      | Valor                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VOC            | 0                                                                                                                                                                                                                                           |
| Almacenamiento | Conserve en un lugar fresco y seco. No deje las bolsas expuestas a los rayos del sol. La congelación y la descongelación estables a 10°F / -12°C. Evite ciclos múltiples de congelación y descongelación.                                   |
| Rango de pH    | 5 - 12                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vida útil      | 12 meses, sin abrir y apropiadamente almacenado.                                                                                                                                                                                            |
| Garantía       | Garantía HENRY'S BEST limitada de 10 años. También apto para ARDEX SystemOne™ Warranty. Si necesita más información sobre las garantías: <a href="http://ardexamericas.com/services/warranties">ardexamericas.com/services/warranties</a> . |

Fabricado en EE. UU.

© 2026 ARDEX, L.P. Todos los derechos reservados. Contenido actualizado 2026-09-08. Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores. La versión más reciente está disponible en: [www.wwhenry.com](http://www.wwhenry.com).

Visit [www.youtube.com/ARDEX101](http://www.youtube.com/ARDEX101) to watch ARDEX product demonstration videos. For recommended installation tools, visit DTA USA at [www.dtausagroup.com](http://www.dtausagroup.com). For easy-to-use ARDEX Product Calculators and Product Information On the Go, download the ARDEX App.



ARDEX Americas  
400 Ardex Park Drive  
Aliquippa, PA 15001 USA  
888-512-7339  
[www.ardexamericas.com](http://www.ardexamericas.com)