

HENRY®

The Professional's Formula for Success™

345

Premixed PATCH n' LEVEL™

Floor Patch & Smoothing Compound
**Compuesto restaurador y alisador
de pisos**

- Smooth and repair concrete, wood and masonry
- Ready to use – NO MIXING
- Fast setting – Dries in 2 to 3 hours

- Alisa repara concreto, madera y mampostería
- Listo para usar; no requiere mezclarse
- Fraguado rápido; se seca en 2 a 3 horas



Tech support: 800.232.4832
www.wwhenry.com

USE FOR:

Smoothing and repairing interior/exterior concrete and masonry surfaces, as well as interior wood.

SURFACE PREPARATION:

Substrates must be solid and free of contaminants. Mechanically clean concrete by grinding, hammer and chisel, stiff wire brush or similar. Wood should be sanded. Do not use chemicals. Substrate temperatures must be a minimum of 50°F during and for 24 hours after installation. Do not install exterior if expecting rain or freezing within 24 hours.

INSTALLATION:

Apply directly to clean, dry wood. Lightly dampen concrete and masonry using clean water and a stiff brush or sponge. Do not leave puddles or standing water. Open, stir if product separation has occurred, and apply product from featheredge to 1" max using a putty knife, broad knife or trowel. If applying thicker than 1/4", apply in 1/4" layers and allow 2 to 3 hours drying between layers. Patch is dry when it cannot be indented with the tool handle. Thick applications, lower temperatures and high humidity require longer dry times.

CONCRETE JOINTS AND CRACKS:

Can be used to patch non-moving cracks in concrete. Do not use in moving cracks or joints. Use flexible sealant instead.

FINISHED WEAR SURFACE:

Over concrete and masonry, HENRY Patch n' Level must be covered with floor covering or a high quality floor paint or sealer. Over wood, it must be covered with floor covering. This product is intended for foot or residential rubber-wheeled traffic and similar uses.

COVERAGE: 4 to 5 sq. ft. per quart at 1/8"
16 to 20 sq. ft. per gallon at 1/8"

STORAGE: Keep from freezing. Close container tightly and store in cool, dry place.

SHELF LIFE: One year if not opened.

CLEAN UP: Use warm water and a damp sponge before product hardens.

WARRANTY: For complete warranty details contact our Customer Service Center at 800-232-4832.

USO:

Alisar y reparar superficies interiores y exteriores de concreto y mampostería, como también madera interior.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Los sustratos deben ser sólidos y no tener contaminantes. Limpie en forma mecánica el concreto, utilizando un disco abrasivo, martillo y cincel, cepillo de cerdas duras de metal o similar. La madera se debe lijar. No use productos químicos. Las temperaturas del sustrato deben ser como mínimo 10°C (50°F) durante la instalación y 24 horas después de ésta. No instale al exterior si se ha pronosticado lluvia o heladas dentro de 24 horas.

INSTALACIÓN:

Aplique directamente en madera limpia y seca. Humedezca levemente el concreto y la mampostería con agua limpia y un cepillo de cerdas duras o esponja. No deje charcos o agua estancada. Abra, revuelva si se ha producido la separación del producto y aplique desde un grosor ultra fino hasta un máximo de 25 mm usando una espátula, cuchillo ancho o paleta. Si se aplica un espesor mayor que 6 mm, aplique en capas de 6 mm y deje que se seque durante 2 a 3 horas entre capas. El parche está seco cuando no se puede marcar con el mango de la herramienta. Las aplicaciones espesas, las temperaturas bajas y la humedad alta requieren mayores tiempos de secado.

JUNTAS DE CONCRETO Y GRIETAS:

Se puede usar para restaurar grietas no móviles en el concreto. No use en grietas o juntas móviles. En cambio, use sellador flexible.

SUPERFICIE DE DESGASTE TERMINADA:

Sobre concreto y mampostería, HENRY Patch n' Level se debe cubrir con cubrepisos o una pintura o sellador para pisos de alta calidad. Sobre madera, se debe cubrir con cubrepisos. Este producto está diseñado para tráfico residencial a pie o con ruedas de goma y para usos similares.

COBERTURA: 0,4 m² a 0,5 m² por 946 ml con un espesor de 3 mm
1,49 m² a 1,85 m² por 3,78 L con un espesor de 3 mm

ALMACENAJE: Evite el congelamiento. Cierre el recipiente firmemente y alcénelo en un lugar fresco y seco

VIDA ÚTIL: Un año sin abrir

LIMPIEZA: Utilice agua tibia y una esponja húmeda antes de que el producto se endurezca.

GARANTÍA: Para obtener detalles completos sobre la garantía, comuníquese con el Centro de servicio al cliente al 800-232-4832.

HENRY Commitment

HENRY is committed to helping you get the best results in professionally installed floors. More than 70 years of experience combined with our relationships with the leading resilient, wood and carpet manufacturers ensure that you receive the products and the support you need to complete the job successfully and profitably.

El Compromiso HENRY

HENRY se compromete a ayudarle a obtener los mejores resultados para pisos instalados profesionalmente. Nuestros más de 70 años de experiencia, en combinación con nuestras relaciones con los mayores fabricantes de pisos flexibles, madera y alfombras, asegure que Usted tendrá los productos y el apoyo que necesita para acabar su obra con éxito y con lucro.

HS192 (10/08)